

BONDEX

Satin

Finish Wood Stain

Syntetická hrubovrstvá
lazúra

TECHNICKÝ LIST



PREDĹŽENÝ
ÚČINOK



UV FILTER



VODE
ODPUDIVÝ

VLASTNOSTI

- Odolná voči UV žiareniu, vode a nepriaznivému počasiu
- Vytvára vodoodpudivý povrch
- Ochrana až 8 rokov
- Uľahčuje čistenie a údržbu povrchu



POUŽITIE

Syntetická hrubovrstvá lazúra na ošetrovanie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených prvkov v exteriéri. Zanecháva viditeľnú kresbu dreva, uľahčuje údržbu a čistenie povrchu. Dodáva drevu atraktívny vzhľad s trvanlivým saténovým odleskom. Chráni povrch proti hubám a plesniam - obsahuje biocídny prípravok (3-jódprop - 2-nyl-butylkarbamát, CAS: 55406-53-62) pre konzerváciu náteru. Vhodná aj na neopracované drevo. Ideálna na okná, dvere, okenice, obloženia a pod.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt, prachu, zamodrania a plesní. Nové, neošetrené a demontované drevo musí byť napustené bezfarebným napúšťadlom. Vrstvy starých neprilnavých náterov odstráňte, nátery, ktoré držia, zbrúste jemným brúsnyim papierom. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelom na drevo. Pôvodné vrstvy krycích farieb odstráňte odstraňovačom starých náterov BONDEX.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte rovnomerne štetcom v 2-3 vrstvách. Pre lepší vzhľad naneste ako základný náter jednu vrstvu BONDEX Matt pred aplikáciou vrchného náteru BONDEX Satin. Bezfarebný odtieň je určený len do interiéru. V exteriéri je možné ho použiť iba v kombinácii s farebnými odtieňmi. Nepoužívajte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu: štetec so syntetickými vláknami.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%

Suchý na dotyk: po 4 hodinách

Pretierateľný: po 16 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťmi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsah nebezpečných látok: Benzín (ropný), hydrogenuhneč oxidovaný, ťažký (CAS: 64742-48-9) ≥25 - <50%.

Obsahuje metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebacate, bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacate a butanón-oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Obsah VOC: A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 400 g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 399 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevyliievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale. Nesmie zamrznúť.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,9 g/cm³
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** max. 50% obj.
- **Výdatnosť:** 10 – 15 m²/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 0,75; 2,5; 5
- **Farebné odtiene:** bezfarebný, dub, gaštan, oregonská pínia, teak, redwood, orech, palisander, vlašský orech, svetlá borovica
- **Konečný vzhľad:** saténový
- **Doba spotreby:** 5 rokov



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 3/2016

PRÍLOHY

FAREBNÉ ODTIENE



Bezfarebný




Dub




Gaštan




Oregonská pínia



Teak



Redwood



Orech



Palisander



Vlašský orech



Svetlá borovica