

JOHNSTONES®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Eggshell

Rozpouštědlová vrchní barva na dřevo a kov



OMYVATELNOST

VYNIKAJÍCÍ
TVRDOSTJEDNODUCHÁ
APLIKACE

VLASTNOSTI

- Hladký, omyvatelný a vysoce odolný povrch
- Odolná vůči kondenzaci vody
- Vytváří pružný povrch, který nepraská
- Ideální na dřevěné i kovové povrchy



POUŽITÍ

Rozpouštědlová barva s hedvábným leskem, která vytváří tvrdý, trvanlivý a omyvatelný povrch odolný vůči kondenzaci vody. Lehce se aplikuje a je vhodný na dřevo v interiéru jako dveře, okenní rámy, sokly nebo radiátory a jiné kovové povrchy. Obecně odolává zahřátí na 90 stupňů.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a nepřílišných částí. Na nové, nenatřené povrchy aplikujte vhodnou základní barvu. Staré, nepřílišné nátěry zbruste jemným brusným papírem. Neaplikujte na polystyrénové povrchy.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevміchat vzduchové bubliny). Neředenou barvu nanášejte štětcem nebo válečkem rovnoměrně ve 2 vrstvách. Po první vrstvě nechte dokonale zaschnout. Pokud použijete více než jedno balení, před použitím je vzájemně smíchejte. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci - štětec se směsí syntetických a přírodních vláken, váleček např. mikrovlákno.



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotek: po 4 - 6 hodinách

Přetíratelný: po 16 - 24 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

H226 Hořlavá kapalina a páry. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P210** Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Zákaz kouření. **P235** Uchovávejte v chladu. **P280** Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. **P303+P361+P353** PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. **P403** Skladujte na dobře větraném místě. **P501** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsah nebezpečných látek: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká <10%; destiláty (ropné), hydrogenované, lehké < 10%. Obsahuje butan - 2 - on oxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah VOC: A/d, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 300g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 300g/l ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.johnstones.cz.

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

UN číslo: 1263, Třída nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III. Název pro přepravu: barva.



VAROVÁNÍ



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovávejte při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitečné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,4 g.cm³
- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** 62% obj.
- **Vydatnost:** 18 - 20 m²/l v jedné vrstvě v závislosti na nasákavosti a typu povrchu.
- **Tloušťka nátěru:** za mokra 59 μm
za sucha 31 μm

INFORMACE O PRODUKTU

- **Balení (L):** 1; 2,5; 5
- **Barevné odstíny:** Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.
- **Konečný vzhled:** Hedvábný lesk
- **Doba spotřeby:** 5 let



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.johnstones.cz.

Datum poslední revize 2/2016

PŘÍLOHY

BAREVNÉ ODSTÍNY

