

JOHNSTONES®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

# Stromshield Smooth Masonry

Akrylátová fasádní barva

## VLASTNOSTI

- Předpokládaná životnost více než 15 let
- Vysoce odolná vůči pronikání vody a vlhkosti
- Vytváří odolný, nenasákavý a hladký povrch
- Vynikající barevná stálost



### POUŽITÍ

Vodou ředitelná fasádní barva na bázi akrylové pryskyřice, určená do exteriéru. Vytváří trvanlivý matný a hladký povrch, který má vynikající barevnou stálost s předpokládanou životností až 15 let. Má výbornou odolnost vůči pronikání vody a vlhkosti z venkovního prostředí, znečištění a ekologickému zatížení v exteriéru. Vhodná na beton, cementovou omítku, cihlové zdivo, kamenné a tvárnicové zdivo a hrubou omítku.



### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací suchý, čistý, zbavený nečistot a nepřilnavých částí. Nerovnosti, spáry a praskliny ošetřete přípravkem proti plísním, řasám a vyspravte vhodným tmelem. Silně porézní drobnivé povrchy penetrujte (zpevněte) vhodnou hloubkovou penetrací podle návodu k použití.



### APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před i v průběhu aplikace důkladně rozmíchejte (nemíchat vzduchové bubliny). Pokud na povrch použijete více než jedno balení, před použitím je navzájem smíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo rozstříkacími ve 2 vrstvách. Neaplikujte při nižší teplotě než 10°C nebo za deště. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací teplou vodou a saponátem.

**Nářadí pro aplikaci** - štětec, váleček mikrovlákno



### DOBA SCHNUTÍ

**Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%**

Suchý na dotek: po 1-2 hodinách

Přetíratelný: po 4-6 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.



### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

**P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Obsah VOC:** A/c, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 40g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 30g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na [www.johnstones.cz](http://www.johnstones.cz).

**Zbytky výrobku:** O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a alky neuvedené pod číslem 08 01 12. Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly. O 015 01 02 Plastové obaly.

**CHRAŇTE PŘED MRAZEM.**



### SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovávejte při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitečné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** 30% obj.
- **Vydatnost:** 9 - 11 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě v závislosti na povaze a poréznosti povrchu.
- **Tloušťka nátěru:** za mokra 100 μm  
za sucha 30 μm

**INFORMACE O PRODUKTU**

- Balení (L):** 5\*; 10\* (\* je možné dodat na objednávku)
- Barevné odstíny:** Brilantní bílá a výběr z více než 20 000 odstínů, které lze natónovat v Kolorovacích centrech Johnstone's.
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 5 let

**OSTATNÍ INFORMACE**

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novely. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.johnstones.cz](http://www.johnstones.cz).

Datum poslední revize 2/2016