

JOHNSTONES®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Wood Primer

Základní barva na dřevo


**VÝBORNÁ
KRYVOST**

**VYNIKAJÍCÍ
PŘILNAVOST**

VLASTNOSTI

- Výborná přilnavost k povrchu
- Vytváří pružný povrch, který se přizpůsobí dřevu
- Vynikající krycí schopnost
- Ideální pro nové i renovační nátěry



POUŽITÍ

Základní rozpouštědlová barva na bázi alkydové pryskyřice pro tvrdé (nemastné) a měkké neošetřené dřevo, překližku a dřevotřísku v interiéru i exteriéru. Vhodná na dveře, okenní rámy, nábytek, sokly apod. Nátěr má vynikající krycí schopnost, trvanlivost a pevnost. Vytváří ideální povrch pro aplikaci podkladové barvy Professional Undercoat.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a nepřilnavých částí. Z dřevěných povrchů zbruste vystouplá vlákna a ostré hrany. Na suky a pryskyřici aplikujte vhodný přípravek a nechte vyschnout.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevmíchat vzduchové bubliny). Neředěnou barvu nanášejte štětcem rovnoměrně v jedné vrstvě podél vláken dřeva. Nechte dokonale zaschnout. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci - štětec se směsí syntetických a přírodních vláken



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotek: po 4 - 6 hodinách

Přetíratelný: po 16 - 24 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

H222 Hořlavá kapalina a páry. **H336** Může způsobit ospalost nebo závratě. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P210** Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Zákaz kouření. **P235** Uchovávejte v chladu. **P261** Zamezte vdechování par. **P280** Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. **P304+P340+P312** PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. **P403** Skladujte na dobře větraném místě. **P501** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsah nebezpečných látek: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká <10%.; destiláty (ropné), hydrogenované, lehké < 10%. Obsahuje butan - 2 - on oxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah VOC: A/d, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 300g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 300g/l ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.johnstones.cz.

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

UN číslo: 1263, Třída nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III. Název pro přepravu: barva.



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovávejte při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,4 g.cm³
- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** 44% obj.
- **Vydatnost:** 11 - 13 m²/l v jedné vrstvě v závislosti na nasákavosti a typu povrchu.
- **Tloušťka nátěru:** za mokra 83 μm
za sucha 40 μm

INFORMACE O PRODUKTU

- **Balení (L):** 1; 2,5; 5
- **Barevné odstíny:** White (Bílá)
- **Konečný vzhled:** Pololesklý
- **Doba spotřeby:** 5 let



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.johnstones.cz.

Datum poslední revize 2/2016

PŘÍLOHY

BAREVNÉ ODSTÍNY

