

# PRIMALEX PROFITECH® EXTERIER



## CHARAKTERISTIKA

**Primalex Profitech – Exterier** je tvořen třemi bázemi (L, D, Z), což jsou speciální fasádní nátěrové hmoty, určené k obarvení na pastelové, střední a syté odstíny v kolorovacích automatech. Je odolná proti mytí a drhnutí dle normy DIN 53 778, díl 2 (20 000 cyklů) a proti povětrnostním vlivům, včetně kyselých dešťů. Po zaschnutí je nátěr mrazuvzdorný. Neuzavírá průchod vodním parám.

Zohledňuje specifické potřeby profesionálů v této oblasti. Tato řada byla vyvinuta ve spolupráci s PPG Architectural Coatings laboratořemi, což je síť devíti špičkových evropských pracovišť s centry ve Velké Británii, Holandsku, Německu a Francii. Při vývoji bylo využito zkušeností a poznatků z více než 1.000 receptur na vyspělých trzích západní Evropy. Závěrečné hodnocení proběhlo v laboratoři PPG Sermamagny France. Výsledky testování potvrzují plnou srovnatelnost s nejlepšími produkty na trhu. Garance kvality je při výrobě zajišťována monitorováním 10 parametrů. Důraz byl kladen zejména na přesnost obarvení na zvolený odstín, kryvost a mechanické i aplikační vlastnosti.

## POUŽITÍ

Obarvená nátěrová hmota je vhodná k venkovním nátěrům (nástříkům) vyzrálého povrchu vápenocementových omítek, břizolitu, betonu, pórobetonu apod. Není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX

Rodinné a bytové domy, výrobní a prodejní objekty

## SLOŽENÍ

Vodná suspenze titanové běloby, mletého vápence, dalších plniv a organické disperze s přídavkem aditiv vč. speciálního fungicidního a hydrofobního aditiva. Báze Z neobsahuje titanovou bělobu.

## APLIKAČNÍ POSTUP

Před vlastním nátěrem stěny důkladně očistíme od prachu a nečistot. Poškozené a nesoudržné povrchy musí být odstraněny a opraveny. Všechny plochy, které nemají být natřeny je třeba zakrýt (obklady stěn, dlažby). Na novou omítku se **Primalex Profitech - Exterier** nanáší až po jejím vyzrání, to je min. po 4 týdnech.

Nové stěny a staré pevné povrchy penetrujeme (zpevníme) **Primalexem Univerzální penetrace** podle návodu k použití. Opravované povrchy stěn s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy penetrujeme **Primalexem Hlubková penetrace** podle návodu k použití. Penetrační vrstvu nanášíme nejlépe štětkou, válečkem nebo nízkotlakým stříkáním.

Obarvený **Primalex Profitech - Exterier** není nutné ředit. Před použitím doporučujeme obsah v obalu promíchat (nevміchat vzduchové bubliny). Nanáší se plyšovým válečkem, štětkou nebo stříkáním. Nátěrová hmota se aplikuje dvakrát, vždy po zaschnutí předchozí vrstvy, přičemž předchozí nátěr musí být dokonale zaschlý. Nátěry se provádí při teplotě +10°C až +25°C. Nenatírat za prudkého slunečního záření (nebo fasádu zastínit) ani za deště.

Pokud se **Primalex Profitech - Exterier** naředí vodou (na 1 objemový díl nátěrové hmoty max. 0,2 dílu vody), použijeme jej pouze na první nátěr svého podkladu. (Nepoužívat na méně savé nerovné povrchy, kde v důsledku naředění může docházet ke slévání nátěru). Druhý nátěr provádíme nátěrovou hmotou neředěnou. Syté odstíny mohou vyžadovat další vrstvu opět neředěnou nátěrovou hmotou. Znečištěná místa a malířské potřeby je nutné umýt před zaschnutím nátěru!

## UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby. **Primalex Profitech - Exterier** nesmí zmrznout!

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25°C. Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

## BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

**Primalex Profitech - Exterier** je vyroben z ekologicky nezávadných surovin. Přesto při práci s ním nejezte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči obličejovým štítem nebo brýlemi a zajistit větrání místnosti. Při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete ochranným krémem. Nespotřebovanou nátěrovou hmotu po zaschnutí uložte do komunálního odpadu. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

## VOC

A/c, max. prahová hodnota VOC je 40 g/l (2010), tento výrobek obsahuje maximálně 10 g/l VOC ve stavu připraveném k použití vč. pigmentových past pro obarvení.


Technické parametry		
Vydatnost při dvou nátěrech (m <sup>2</sup> /l)		4 - 5
Objemová hmotnost (kg/l)		1,44 - 1,53
Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly)		min. 20000
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN 13300 (třída)		2
Přidržitost na porobetonu / betonu (MPa)		min. 0,43 / min. 1,9
Ekvivalentní difúzní tloušťka s <sub>d</sub> (m)		0,08 - 0,12
Mrazuvzdornost (cykly)		min. 25
Přidržitost na betonu po cyklech mrazu (MPa)		1,44 - 2,67
Přidržitost na betonu po teplotních šocích (MPa)		1,24 - 1,38
Odolnost teplotním šokům (cykly)		min. 25
Rychlost pronikání vody w <sub>24</sub> (kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>0,5</sup> )		0,05
Bělost L báze (%BaSO <sub>4</sub> )		90



KATEGORIE



BALENÍ



VYDATNOST

6-10  
m<sup>2</sup>/l  
(1 vrstva)

APLIKACE



BENEFITY

