



# Malvena

## AKRYLÁT

Primalex MALVENA je fasádní vysoce kvalitní čistě akrylátová barva s výbornou kryvostí, vysokou bělostí (min. 89% BaSO<sub>4</sub>) a odolností proti nepříznivým vnějším povětrnostním vlivům (vč. kyselých dešťů). Po zaschnutí je nátěr mrazuvzdorný. Společně s přirozenou odolností proti mytí a drhnutí i dokonalou prodyšností pro vodní páry je vhodná na všechny druhy fasád.



MALVENA

### Technické parametry:

Ideální pro nové nátěry i renovaci všech druhů fasád rodinných a bytových domů, komerčních objektů řešených minerálními omítkami, břizolitem či betonem

Vydátnost v jedné vrstvě (m <sup>2</sup> /l)	hladké povrchy	9 - 11
	hrubé povrchy	6 - 9
Objemová hmotnost (kg/l)		1,58
Obsah těkavých látek (%)		max. 40
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 (třída)		1
Přidržitost k betonu (MPa)		min. 1,5
Propustnost pro vodní páru s <sub>d</sub> (m)		max. 0,14
Mrazuvzdornost (cykly)		min. 25
Přidržitost k betonu po cyklech mrazu (MPa)		min. 1,0
Odolnost proti teplotním šokům (cykly)		min. 25
Přidržitost k betonu po teplotních šocích (MPa)		min. 1,0
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi W (kg. m <sup>-2</sup> . h <sup>0,5</sup> )		max. 0,2
Ředění	1. vrstva	max. 20% vody (tj. 0,2l vody na 1kg barvy)*
	2. vrstva	neředěná

\* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

SNĚHOBÍLÁ  
S  
VELMI DOBRŮU  
KRYVOSTÍ

OSVĚDČENÁ  
TRVANLIVOST  
A  
ODOLNOST  
PROTI  
POVĚTRNOSTI

### Balení (objem):

1 l	5 l
10 l	25 l

V r. 2015 probíhá doprodej balení 7,5 kg; 15 kg a 40 kg

### Aplikace:



### Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty Primalex Tekutá tónovací barva (viz str. 25)

prostor pro nápad

