

PROFITECH® EXTERIÉR

PROFESIONÁLNA DISPERZNÁ
VONKAJŠIA BÁZA

- Dlhšiu životnosť zaručuje prvotriedne spojivo**
- Obohatená prípravkom proti plesniám a riasam**
- Znížená špinivosť vďaka hydrofibizačnej zložke**

VLASTNOSTI

Exkluzívna báza **Primalex PROFITECH® EXTERIÉR** zaistuje veľmi dlhú životnosť vďaka prvotriednemu spojivu. Je odolná voči umývaniu a drhnutiu a nepriaznivým vonkajším poveternostným vplyvom vrátane kyslých dažďov. Po zaschnutí je náter mrazuvzdorný. Neuzaviera prechod pre vodné pary. Je tónovateľný v kolorovacích automatoch Primalex do rôznych odtieňov (pastelových, stredne sýtych aj sýtych). Bázu L je možné súčasne využiť ako biely náter. Obsahuje silikón-akrylát.

POUŽITIE



Biela aj natónovaná náterová hmota je vhodná na vonkajšie nátery všetkých typov vyzretých minerálnych povrchov rodinných domov, výrobných a komerčných objektov s mimoriadnymi požiadavkami na úžitkové vlastnosti náteru. Nie je vhodná na staré, nedostatočne izolované objekty, kde stenami vzlíná voda zo základov.

PRÍPRAVA PODKLADU



Všetky povrhy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, dokladne zakryte. Povrhy určené k maľbe musia byť vo všeobecnosti pevné, suché, zbavené nečistôt a farbu odpudzujúcich častic.

Nové minerálne omietky (vápenné, vápenno-cementové a cementové) - Musia byť dostatočne zatvrdnuté, vyschnuté a vyzreté min. 4 týždne. Ako základný náter aplikujte Primalex Univerzálnu penetráciu. Vždy postupujte podľa návodu na etikete príslušného výrobku.

Nové disperzné omietky (akrylátové) - Podklady musia byť dostatočne vyschnuté - min. 24 hodín. Pred aplikáciou finálnej náterovej hmoty ich už nie je potrebné penetrovať.

Súdržné vrsty fasádnych disperzných farieb a starších elastických náterov (vrátane trhlín) - Pôvodné nátery, nátry s nepríľnavými časťami alebo inak znečistené povrhy najskôr umyte vysokotlakovým čistiaciom zariadením. Pri opravách trhlín je potrebné v ich blízkosti dokonalé odstránenie prípadného odlupujúceho sa starého náteru. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Všetky opravy nechať dôkladne zatvrdnúť a vyrieť. Kriedujúce nátry, opravované povrhy s rozdielnou nasiakavosťou penetrujeme Primalex Hlbkovou penetráciu podľa návodu na použitie výrobku.

Nesúdržné vrsty fasádnych disperzných farieb (vrátane trhlín a výrazných defektov omietok) - Nepríľnavé nátry alebo ich časti dôkladne odstráňte obrúsením, oskrabáním príp. umytím prúdom tlakovéj vody. Po mokrom čistení nechajte

plochy pred ďalším ošetrením dostatočne preschnúť. Murárské opravy (napr. pri rozsiahlejšom odpadnutí omietky) vykonajte klasickým spôsobom. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Po očistení a opravách (murárské práce musia byť vyzreté min. 4 týždňa) celoplošne penetrujte Primalex Univerzálnu penetráciu podľa návodu na použitie výrobku.

Betón - Povrhy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach, mechanicky očistite alebo umyte tlakovou vodou. Po mokrom čistení a pred ďalším ošetrením nechajte plochy dostatočne preschnúť. Základný náter potom potom vykonajte Primalex Univerzálnu penetráciu podľa návodu na použitie výrobku.

Cemento-vláknité podklady (napr. CETRIS) - Podklad musí byť dokonale vyschnutý (max. 10% vlhkosti). Ako základný náter použite Primalex Hlbkovú penetráciu. Vždy postupujte podľa návodu na použitie príslušného výrobku. Všetky hrany a montážne otvory musia byť ošetrené náterovou hmotou.

Povrhy napadnuté plesnami - Na napadnuté povrhy aplikujte Primalex MYKOSTOP CÍSTIC a nechajte pôsobiť podľa návodu na použitie u výrobku. Zvyšky plesní/húb odstráňte mechanickou cestou za mokra (umytím, zotretím, oskrabáním). Plochy nechajte dostatočne vyschnúť. V tomto prípade použite prípravok Primalex PROTIPLÍSNOVÁ (FUNGICIDNÍ) PENETRACE (podľa návodu na použitie).

Nevhodné podklady - Cementové lepiace a podkladové stierkové hmoty.

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY



Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte (nevmešať vzduchové bubliny). Potrebné množstvo farby vypočítajte podľa výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernej výdatnosti. Pri veľkoplošnom natieraní rovnakým odtieňom odporúčame vizuálnu kontrolu zhodnosti odtieňa v jednotlivých obaloch. Riedenie vykonávajte podľa nižšie uvedenej tabuľky a opäť dôkladne premiešajte.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnosť podľa bázy (kg/l)	1,44 - 1,53
Obsah prchavých látok podľa bázy (%)	34 - 37
Prídržnosť k betónu (MPa)	min. 1,5
Preupustnosť pre vodnú paru s_d (m)	max. 0,14
Mrazuvzdornosť (cykly)	min. 25
Prídržnosť k betónu po cykloch mrazu (MPa)	min. 1,0
Odolnosť voči teplotným šokom (cykly)	min. 25
Prídržnosť pri teplotných šokoch (MPa)	min. 1,0
Permeabilita vody v kvapalnej fáze W ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$)	max. 0,1

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie
Farebnosť*

Výdatnosť v jednej vrstve (m^2/l)**
Základné zloženie

1; 5l; 10l
báza L (= biela), D, Z – Kolorovací systém Primalex
6 - 10
Vodná suspenzia titánovej bieloby, jemne mletých väpencov, mastenca, organické disperzie, fungicidného prostriedku, silikónového hydrofibizačného prostriedku a chemických aditív. Bázy sú tónovateľné farebnými pigmentovými pastami na kolorovacích automatoch Primalex

* Pre aplikáciu do exteriérov sa tónujú odtiene s vysokou svetlosťou podľa vzorkovníka fasádnych farieb a omietok **PPG Colour system F a PPG Colour system F ORIN** (využíva navyše špeciálny typ oranžového kolorantu zaistujúci max. svetlosť aj v spektri výrazných, do oranžova ladených odtieňov). Pri výbere odtieňov na fasády rišené zateplňacím systémom, je potrebné zohľadiť aj hodnotu odrazivosti odtieňa (uvedená ako % hodnota pod daným odtieňom – napr. vo vzorkovníku PPG Colour System F a ORIN).

** Aplikácia v dvoch príp. v troch vrstvách (viď Aplikácia). Výdatnosť výrazne závisí od charakteru podkladu.



Riedenie

1. vrstva	max. 10% (t.j. 0,1 l pitnej vody na 1 l farby)*
2. vrstva	neriedená

* podľa nasiakavosti podkladu



APLIKÁCIA

Takto pripravenú náterovú hmotu je možné ihneď nanášať plošným valčekom, štetcom alebo striekaním (viď Odporúčané pracovné prostriedky). Pred požitím je potrebné náterovú hmotu dôkladne premiešať. Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách pri teplote +5°C až +25°C. Druhú vrstvu nanášajte až po dokonalem zaschnutí prvej. Náter je možné realizovať iba za vhodných mikroklimatických podmienok, tzn. nenatierať za prudkého slnečného žiarenia (alebo fasádu zatieniť), počas dažďa, silného vetra alebo pri vlhkosti vzduchu >30% a <80%. Nepoužívať na menej nasiakavé, nerovné povrchy, kde v dôsledku nariedenia môže dochádzať k zležaniu náteru. Druhý náter vykonávame neriedenou náterovou hmotou. Sýte odtiene môžu vo výnimcochých prípadoch vyžadovať ďalšiu vrstvu opäť neriedenou náterovou hmotou.

V priebehu maľovania odporúčame náter občas premiešať.

Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky je potrebné umyť pred zaschnutím náteru.



DOBA SCHNUTIA

Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať po 4 hodinách (údaje platné pre jednu vrstvu náteru pri štandardnej hrúbke a podmienkach T = 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%). Odolnosť čerstvých natretých plôch voči poškodeniu (omytie vrstvy farby) je za štandardných podmienok dosiahnutá najneskoršie za 24 hodín. Nižšia teplota vzduchu alebo vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia.



ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Náradie pre aplikáciu náterovej hmoty:

HLADKÉ POVRCHY (štukové omietky, hladké cementové a jemné brizitolitové omietky, pohľadový hladký betón):

Fasádny polyamidový alebo polyakrylový valček s dĺžkou vlasu min. 18 mm a s väčším priemerom valca;

HRUBÉ POVRCHY (hrubý škrabany brizolit, striekaný brizolit, štruktúrované roztierané a ryhované omietky 1 mm a hrubšie):

Polstrovaný fasádny polyamidový alebo polyakrylový valček s dĺžkou vlasu min. 18 mm a s väčším priemerom valca;

Predlžovací nástavec - na maľbu polohovo vzdialenejších miest;

Štetec - na detaily a plochy nedostupné valčekom;

Zariadenie na očistenie fasády (napr. na odstránenie mastnoty, nečistôt a pod.) - najlepšie použiť vysokotlakové čistiace zariadenie;

Účinný prostriedok na prípadné odstránenie rias a plesní - Primalex Čistič fasád;

Materiál na opravu nesúdržných a nepriľnavých častí povrchov - štuková omietka alebo maltová zmes;

Vhodný **akrylátový tmel** na opravenie väčších trhlín;

Penetračný prostriedok - na zjednotenie nasiakavosti podkladu a zvýšenie prídržnosti vrchného náteru - Primalex Univerzálna alebo Hlbková penetrácia podľa charakteru podkladu (podľa návodu na použitie u daného výrobku);

Náradie na murárske práce - špachta, hladítka (nerezové, militanové); brúsná mriežka (príp. brúsný papier) alebo profi brúsiace zariadenie vŕtané odsávania;

Náradie na aplikáciu základného náteru (penetrácia) - maliarska štetka, štetec;

Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov - zakrývacie fólie, netkané textilie a pásy.



ÚDRŽBA A OBNOVA HOTOVÝCH POVRCOV

Pre dlhodobé zachovanie štandardných úžitkových a dekoratívnych parametrov náteru je vhodné vykonávať jednoduchú údržbu natretých povrchov a to:

Voľné nečistoty omiest, povysávať alebo umyť (zariadením pre vysokotlakové čistenie);

Trvalejšie nečistoty odstrániť pomocou univerzálnych čistiacich prostriedkov a následne umyť čistou vodou.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri práci s náterom **Primalex PROFITECH® EXTERIER** nejedzte, nepite a nefajčíte. Odporúčame chrániť si oči okuliarmi s bočnými chráničmi a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri nanášaní náterovej hmoty striekaním si chráňte dýchacie cesty pred vdýchnutím aerosolu. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, vypláchnite ich prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ľahkostiah vyhľadajte lekára. Pokožku po umyti osetríte regeneračným krémom.

H412 - Škodlivé pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101 - Ak je potrebná lekárská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 - Uchovávajte mimo dosah detí.

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 - Žneškodnite obsah/nádoba v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje biocídny prípravok terbutrín (CAS: 886-50-0); 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (CAS: 26530-20-1) a bis(1-hydroxy-2(1h)-pyridinethionato)zinc (CAS:13463-41-7) proti plesniám a riasam.

VOC

IIA/c; maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **40 g/l** (2010); tento výrobok obsahuje max. **10 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie vŕtané pigmentových pás na tónovanie.

Nepoužiť farbu (pokiaľ nebola nariedená vodou) uchovajte v dobre uzavorenom obale pre prípadné opravy. Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavorenom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedenom na obale. Obal je úplne recyklovateľný.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako uvedené O 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

V prípade potreby odstránenia starých (pôvodných) náterov zn. Primalex postupujte podľa odporúčaní (viď Príprava podkladu). Pri odstraňovaní používajte prostriedky pre ochranu dýchacích ciest, ochranné okuliare a zabezpečte dobré vetranie miestnosti. Dodržiavajte základné hygienické predpisy – nejedzte, nepite a nefajčíte.

Zvyšky odstráneného výrobku likvidujte pod kódom odpadu O 17 09 04 – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901; 170902; 170903.



SKLADOVANIE

SKLADOVÁT PRI TEPLOTE +5°C až +35°C.

NESMIE ZAMRZNÚŤ! NEPOŽÍVATEĽNÉ.

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavorenom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (t.j. 36 mesiacov).



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použíti výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto odporúčame kupujúcemu alebo užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 03/2018.

Sledujte prípadné aktualizácie Technického listu aj na www.primalex.sk.