

EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

LATEX
UNIVERZÁL
LATEXOVÁ UNIVERZÁLNA FARBAVÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤJEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA

UMÝVATELNOSŤ

VLASTNOSTI

- Žiarivo biely náter (91% BaSO₄)
- Vysoká oteruvzdornosť a umývateľnosť
- Vynikajúca paropriepustnosť a krycia schopnosť
- Lhká aplikácia a príľnavosť k podkladu



POUŽITIE

Balakryl Latex Univerzál je matný, žiarivo biely disperzný náter určený na dekoratívne nátery omietok, betónu, odľahčených stavebných hmôt, muriva, cementovláknitých, drevotriekových a sadrokartónových dosiek, papiera a podobných materiálov v interiéri a exteriéri. **Je vhodný na označenie plôch, športovísk a ihrísk.** Náter je ideálny na používanie v interiéroch stavieb, potravinárskych výrobníach, prevádzkach, skladoch a pod., kde môže prichádzať do nepriameho a náhodného priameho kontaktu s potravinami.

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikáčne zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení prác ihneď umyť vodou.

Náradie pre aplikáciu: maliarska štetka, štetec, valček, striekanie.

Aplikácia airless: Riedenie 0 - 5 % vody (obj.)

Tryska 517,514

Tlak MPa 120 (pri tryske 517)

110 (pri tryske 514)



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a mastnoty. Minerálne podklady musia byť vyzreté.

Omietky: dôkladné odstránenie všetkých nepríľnavých a nevhodných náterov, masntôt a mechanických nečistôt. Z podkladu, ktorý nebol povrchovo upravovaný sa odstráni hrubšie zrnká piesku a nerovnosti, oškrabaním a vybrúsením brúsny papierom č. 80 - 100.

Drevo: odstránenie živice vymytím vhodným rozpúšťadlom, vybrúsenie brúsny papierom č. 80 - 100. Vlhkosť dreva môže byť najviac 12 %.

Vláknité dosky (SOLOLIT): odstránenie voskovej vrstvy vybrúsením brúsny papierom č. 100-120.

Nasiakavé podklady: (omietky, betón, odľahčené stavebné hmoty, murivo, drevo a pod.) musia byť napustené alebo ošetrené penetračným náterom.

Staré stabilné nátery: povrch musí byť zbavený prachu, nečistôt a prebrúsený brúsny papierom č. 100-120. Na takto pripravený podklad je možné nanášať farby z rady BALAKRYL UNI.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Pretierateľný: po 4 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri práci s Balakryl Latex Univerzál nejdzte a nefajčite. Oči si chráňte tvárovým štítom alebo okuliarmi a zabezpečte vetranie miestnosti. Pri nanášaní náteru striekaním použite respirátor na ochranu dýchacích ciest pred vdýchnutím aerosólu. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pri zasiahnutí očí ich vypláchnite prúdom vody. Pokožku po umytí ošetrte regeneračným krémom. Pri zdravotných ťažkostiach vyhľadajte lekára. Náter pri zachovaní bežných pravidiel osobnej hygieny nepredstavuje žiadne riziko.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajúte mimo dosahu detí. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4 -izotiazolín-3-ón [číslo ES 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [číslo ES 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: A/a, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je: **30g/l** (2010.). Tento výrobok obsahuje maximálne **15g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Na dokonalé prekrytie aplikujte farbu v 2 vrstvách. Na prvý náter nasiakavého podkladu aplikujte farbu nariadenú v pomere 1 : 0,2 až 0,3 (10 dielov farby na 2 až 3 diely vody). Po zaschnutí, t.j. po 2 - 4 hodinách, aplikujte druhú vrstvu nariadenú v pomere 1:0,1 až 0,2.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Prídržnosť na betóne(MPa): 1,78

Priepustnosť pre vodnú paru sd (m): 0,02

Odolnosť proti oteru za mokra podľa STN EN 13 300 (tr): 2

Odolnosť proti umývaniu a drhnutiu (cykly): min. 5000

Hustota produktu: 1,45 g.cm⁻³

Obsah prchavých látok: max. 42,5 %

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,8 kg; 5 kg; 10 kg

Farebné odtiene: biely

Konečný vzhľad: matný

Výdatnosť: 9 - 11 m²/kg v 1 vrstve v závislosti na štruktúre a hrúbke podkladu.

Doba spotreby: 3 roky



Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. **Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale.**

Chráňte pred mrazom!



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie 2/2017