

OKNA • DVEŘE

VRCHNÍ BARVA NA DŘEVO



ANTI-BLOCKING
EFEKT



VÝBORNÁ
KRYVOST



ODOLNOST PROTI
POVĚTRNOSTI

VLASTNOSTI

- Hladký vzhled, výborná kryvost
- Dlouhodobá životnost nátěru
- Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání
- Rychleschnoucí a bez zápachu



POUŽITÍ

Vodou ředitelná akrylátová barva určená k novým i renovačním vrchním nátěrům všech druhů dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek v interiéru i exteriéru. Nedolepuje ani při vyšších teplotách (anti-blocking efekt), odpuzuje vodu, je trvale pružná, a proto je ideální k nátěrům všech stavebně truhlářských výrobků, zejména dřevěných okenních rámců a dveří, ale i jejich kovových částí, pokud jsou opatřeny antikoročním nátěrem. Receptura je vysoce odolná vůči povětrnosti.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být pevné, suché, hladké, čisté, zbavené pryskyřice, vosku a mastnot.

Dřevo – odstraňte pryskyřici vymytím vhodným rozpouštědlem a vybruste brusným papírem č. 60 – 100. Vlhkost dřeva max. 12 %.

Vláknité desky (SOLOLIT): – z povrchu odstraňte voskové (parafinové) vrstvy obroušením brusným papírem č. 120 - 220 a aplikujte základní barvu, nebo podklad upravte speciální základní barvou.

Nové podklady – všechny nové (savé) podklady (dřevo, dřevovláknité a dřevotřískové desky) musí být napuštěné nebo opatřené základním nátěrem (Balakryl Základ na dřevo).

Kovové části – musí být opatřeny vhodným základním nátěrem (Balakryl Antikor).

Staré nátěry – povrch musí být zbaven prachu, nečistot a přebroušen brusným papírem č. 100 - 120. Poškozená místa, na kterých již není původní nátěr je nutné přebrousit až na zdravé dřevo a natřít základní barvou Balakryl na dřevo.

Tmelení drobných nerovností – v případě prasklin a nerovností doporučujeme použít vhodný akrylátový tmel na dřevo. Venkovní plochy netmelte.



APLIKACE

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevmíchat vzduchové bubliny). Pro první nátěr neošetřeného dřeva nejprve použijte Balakryl Napouštědlo - fungicidní napouštědlo na dřevo podle

návodu na etiketě. Takto ošetřené dřevo natřete základní barvou Balakryl Základ na dřevo v 1 – 2 vrstvách. Mezi nanášením jednotlivých vrstev barvy nátěr přebrouste brusným papírem č. 120-220. Neředitelnou barvu Balakryl Okna a Dveře následně aplikujte na napuštěný, čistý, vybroušený a od vosku a pryskyřice zbavený podklad nebo dobře přilnavý starý nátěr ve 2 vrstvách v intervalu 12-16 hodin. Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10 °C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Aplikáční zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou.

Nářadí pro aplikaci: štětec se směsí přírodních a syntetických štětín, pneumatické stříkání

Pneumatické stříkání:

ředění	max. 5 % vody
Tryska	1,8-2,2 mm
Tlak vzduchu	0,25-0,35 MPa



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotek: po 70 minutách

Zcela suchý: po 12 - 16 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymývejte 10-15 minut proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Barva není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Nátěr při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko.

Obsah VOC: A/d, maximální prahová hodnota obsahu VOC je: **130g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **130 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,17 g.cm⁻³
Obsah netěkavých látek – sušiny: max. 49 % obj.
Obsah organických rozpouštědel: 0,05 kg/kg produktu

INFORMACE O PRODUKTU

Balení: 0,7 kg
Barevné odstíny: 0100 - bílý
Konečný vzhled: lesklý
Vydatnost: 7 – 8 m²/kg v 1 vrstvě v závislosti na druhu, struktuře a hustotě dřeva.
Doba spotřeby: 2,5 roku



Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.balakryl.cz.

Zbytky výrobků: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Směsné obaly.

Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až +35 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně do data uvedeného na obalu.**

Chraňte před mrazem!



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.balakryl.cz.

Datum poslední revize 12/15