

SPORTAKRYL

INTERIÉROVÝ LAK NA DREVO

ATEST PRE PRIAMY
KONTAKT S POTRAVINAMIATEST NA DETSKÉ
HRAČKYVYNIKAJÚCA
TVRDOŠŤ

VLASTNOSTI

- Dlhodobá životnosť
- Dokonalý lesklý alebo matný vzhľad
- Odolný voči bežným čistiacim prostriedkom a mechanickému poškodeniu
- Rýchloschnúci a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľný akrylátový lak na bezfarebné nátery na tvrdé aj mäkké drevo, drevotrieskové, drevovláknité a korkové materiály. Je určený na nové a renovačné nátery dverí, dreveného a ratanového nábytku, drevených obložení, športových potrieb a pod. v interiéri. Receptúra je vhodná aj na nátery hračiek, detského nábytku a podkladov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu so suchými potravinami.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %.

Suchý na dotyk: po 1 hodine

Pretierateľný: po 2 - 4 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť suché, hladké, čisté, zbavené vosku a mastnôt. Praskliny a nerovnosti je potrebné vytmeliť vhodným tmelom na drevo a následne vybrúsiť dohľadka.

Tmavšie (šedé) miesta dreva musia byť pred náterom odstránené vybrúsením. Suché drevo vybrúste dohľadka brúsny papierom č. 80 - 150. Vhodná vlhkosť dreva 8 - 12 %.

Staré nátery: Dobre príľnavý náter očistite, odmastite a vybrúste brúsny papierom č. 100 - 150. Poškodené miesta obrúste až na zdravé drevo.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 min. prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Pri zachovaní bežných pravidiel osobnej hygieny lak nepredstavuje žiadne riziko.

Obsah VOC: A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je: **130g/l** (2010.). Tento výrobok obsahuje maximálne **130 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v O 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly.

Obal je úplne recyklovateľný. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred a počas aplikácie dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Aplikujte štetcom alebo valčekom neriedený lak v 2 - 3 vrstvách v intervale 2 - 4 hodín. Pri pneumatickom a bezvzduchovom striekaní nariedte 10 % pitnej vody. Ako základný náter na neošetrené drevo je možné lak nariediť max. 5 % vody. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsny papierom č. 150 - 240.

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikačné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, valček flock/velur, pneumatické striekanie, vyskotlaké striekanie.

Pneumatické striekanie: Riedenie do 5 % vody

Tryska 1,4 - 1,8 mm

Tlak vzduchu 0,25 - 0,35 MPa

Vysokotlaké bezvzduchové striekanie: Riedenie 0 - 3 % vody

Tryska 314,317

Tlak vzduchu 100 - 120 MPa



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,04 g.cm⁻³

Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 34 % obj.

Obsah organických rozpúšťadiel: 0,1 - 0,2 kg/kg produktu



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale**.

Chráňte pred mrazom!

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,7 kg; 2,5 kg; 4 kg; 9kg

Farebné odtiene: bezfarebný

Konečný vzhľad: lesklý, matný

Výdatnosť: 7 - 10 m²/kg v 1 vrstve v závislosti od druhu, štruktúry, hustoty dreva a spôsobu aplikácie.

Doba potreby: 2,5 roka



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie 2/2017.