



fasádní barva

AKRYLÁT

Primalex AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA (dříve FM1) je speciální fasádní nátěrová hmota připravená k obarvování do pastelových, středních i sytých odstínů v tónovacích automatech Primalex. Poskytuje matné, povětrnosti odolné nátěry s výbornou kryvostí a dlouhodobou životností. Vyznačuje se vysokou paropropustností. Po zaschnutí je mrazuvzdorná.



Technické parametry:

Obarvená nátěrová hmota je vhodná k venkovním nátěrům (nástříkům) všech typů vyzrálých minerálních omítek rodinných domů, výrobních a komerčních objektů se standardními požadavky na užité vlastnosti nátěru. Není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů

Vydátnost v jedné vrstvě (m ² /l)	hladké povrchy	8 - 10
	hrubé povrchy	6 - 8
Objemová hmotnost dle báze (kg/l)		1,36 - 1,47
Obsah těkavých látek dle báze (%)		39,5 - 44,5
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13 300 (třída)		2
Přidržitost k betonu (MPa)		min. 1,5
Propustnost pro vodní páru s _w (m)		max. 0,14
Mrazuvzdornost (cykly)		min. 25
Přidržitost k betonu po cyklech mrazu (MPa)		min. 1,0
Odolnost proti teplotním šokům (cykly)		min. 25
Přidržitost po teplotních šocích (MPa)		min. 1,0
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi W (kg. m ⁻² . h ^{0,5})		max. 0,2
Ředění	1. vrstva	max. 20% vody (tj. max. 0,2l vody na 1kg barvy)*
	2. vrstva	neředěná

Ředění

* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ
A
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ
V
EXTERIÉRU

ZARUČENÁ
POVĚTRNOSTNÍ
ODOLNOST
A
TRVANLIVOST

Balení (objem):

1 l	3 l
5 l	10 l

Aplikace:



Obarvitelnost:



Barevné odstíny:
Vybírejte ze vzorníků PPG COLOUR SYSTEM F Fasádní barvy a omítky, PPG COLOUR SYSTEM F ORIN a mnoha dalších

