



# fasádní barva

## SILIKÁT

Primalex SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA (dříve FM6) je připravená pro bílé nátěry i k obarvování do pastelových a středních odstínů v tónovacích automatech Primalex. Pro bílé nátěry je určena báze L (dříve FM6-L/SILIKA). Všechny tyto produkty je možné používat pro nátěry fasád i aplikaci v interiérech. Spolu s výbornou kryvostí a paropropustností ji charakterizuje dokonalá přilnavost k minerálním podkladům. Při použití v exteriéru se vyznačuje také vysokou odolností proti nepříznivým vnějším povětrnostním vlivům (tj. i vůči kyselým dešťům).



SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA

### Technické parametry:

Doporučovaná pro všechny typy minerálních i sanačních omítek exteriérů i interiéřů obytných i komerčních prostor a podobných minerálních podkladů historických objektů. Lze ji použít také pro renovace starých minerálních nátěrů na pevných podkladech

Vydatnost v jedné vrstvě (m <sup>2</sup> /l)	hladké povrchy	7 - 9
	hrubé povrchy	6 - 7
Objemová hmotnost dle báze (kg/l)		1,41 - 1,43
Obsah těkavých látek (%)		max. 42
Přidržitost k betonu (MPa)		min. 1,5
Propustnost pro vodní páru s <sub>v</sub> (m)		max. 0,08
Mrazuvzdornost (cykly)		min. 25
Přidržitost k betonu po cyklech mrazu (MPa)		min. 1,0
Odolnost proti teplotním šokům (cykly)		25
Přidržitost po teplotních šocích (MPa)		min. 1,0
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi W (kg. m <sup>-2</sup> . h <sup>-0,5</sup> )		max. 0,5

Ředění Přípravena k okamžitému použití (v případě potřeby ředit max. 5% výhradně Silikátovou penetrací)

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

PRO SANAČNÍ  
OMÍTKY  
I HISTORICKÉ  
OBJEKTY

DOKONALE  
PAROPROPUSTNÁ  
A  
ODOLNÁ  
PROTI  
VNĚJŠÍM  
VLIVŮM

### Balení (objem):

5 l | 10 l  
pouze báze L

### Aplikace:



### Obarvitelnost:



tónovací systém  
Primalex

### Barevné odstíny:

Vybírejte ze vzorníků  
PPG COLOUR SYSTEM F  
Fasádní barvy a omítky,  
PPG COLOUR SYSTEM  
F ORIN a mnoha  
dalších