

CHARAKTERISTIKA

Stormshield Stabilising Solution je penetrační roztok, určený pro fasádní omítkové, vysoce porézní a drolivé povrchy. Poskytuje podklad vhodný pro další úpravy vodou ředitelnými nátěry (Stormshield Smooth Masonry), ale i pro rozpouštědlovou (Stormshield Pliolite Based Masonry). Proniká hluboko do struktury podkladového stavebního materiálu, zpevňuje ho a snižuje jeho nasákavost.

POUŽITÍ



Vhodný na beton, cementovou omítku, cihlové, kamenné a tvárnice zdivo a hrubou omítku.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací suchý, čistý a zbavený nečistot a nepřílnavých částí. Nerovnosti, škáry a praskliny opravte. Plochy porostlé plísní ošetřete přípravkem proti plísním a řasám, postup dle návodu na etiketě prostředku. Chraňte si dýchací cesty před vdychováním prachu a při broušení použijte respirátor.

ŠKÁLA BAREV


Bezbarvý.

VYDATNOST



Průměrně 6 - 8 m² z 1 litru v závislosti na savosti a typu povrchu.

DOBA SCHNUTÍ



Nátěr je suchý na dotek za 1 - 2 hodiny. Nanášení další vrstvy za 16 - 24 hodin.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla a mimo blízkosti zdrojů zapálení. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

ŘEDIDLO

White Spirit. Naředit podle nasákavosti podkladu tak, aby nátěr po nanesení a zaschnutí nevytvářel lesklý povrch.

APLIKACE



Před použitím penetraci důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem nebo válečkem. Nátěr není vhodný pod rozpouštědlové a olejové nátěrové hmoty nebo neabsorpční povrchy. Aplikujte jeden zkušební nátěr na malou plochu. Pokud po zaschnutí zůstane na zkušebním nátěru lesklý film, naředte 2 díly penetrace s 1 dílem přípravku White Spirit a opět odzkoušejte. Pokud je výsledkem opět lesklý film zředte penetraci s přípravkem White Spirit v poměru 1:1. Až když zůstane natřená místa matná a zcelená, pokračujte v natírání celé plochy.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z použitých pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte přípravkem White Spirit ihned po skončení prací.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

R10 Hořlavý. R52 Škodlivý pro vodní organismy. R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká 50 - 100%, Solventní nafta (ropná), lehká aromatická 10 - 25%.

OBSAH VOC

Velmi vysoký obsah VOC (těkavých organických látek) > 50%

A/h, max. prahová hodnota obsahu VOC je 750 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 750 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 0,80 - 0,97 kg/m³

Obsah netěkavých látek (sušina): 22 %

BALENÍ (L)

5

PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELÉ

Na vyžádání
je k dispozici
Bezpečnostní list.

Výrobce:

PPG
PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Velká Británie
www.johnstonestrade.com

Distributor v CZ:

TRIGA COLOR, a.s.
Janáčkova 333, Tisňov, Česká republika
Tel.: +420 532 193 911
www.johnstones.cz