

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Quick Dry Polyurethane Floor Varnish

Rýchloschnúci vodou riediteľný podlahový lak



ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DREVA



PROTIŠMYKOVÝ
ATEST



VYNIKAJÚCA
TVRDOŠŤ

VLASTNOSTI

- Zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva
- Odolný voči poškrabaniu
- Vytvára tvrdý a trvanlivý povrch
- Atest na protišmykovosť



POUŽITIE

Rýchloschnúci vodou riediteľný podlahový lak špeciálne vyvinutý na všetky drevené podlahy v interiéri, vrátane korkových. Náter je pevný, odolný voči poškrabaniu, zvýrazňujúci prirodzenú krásu a štruktúru dreva. V lesklom alebo saténovom prevedení. Je vhodný aj na vopred natierané a ošetrované drevené povrchy.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt a prachu. Vrstvy starých neprilnavých náterov odstráňte, nátery, ktoré držia, zbrúste jemným brúsny papierom. Nepoužívajte brúsnu vlnu.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Obsah pred aj v priebehu aplikácie dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Aplikujte rovnomerne v dvoch a viac vrstvách kvalitným štetcom alebo valčekom v smere vlákien. Venujte pozornosť kresbám priečného rezu. Dávajte pozor, aby sa jednotlivé nátery neprekrývali. Na nové, doposiaľ nenatierané drevené povrchy aplikujte prvú vrstvu nariadenú s 10 -20% vody, potom aplikujte 2 vrstvy neriedeným lakom. Medzi jednotlivými vrstvami ľahko prebrúste. Nepoužívajte pri teplote nižšej než +10°C. Tento lak nie je vhodný na železné kovy. Znečistené náradie umyte teplou vodou a saponátom ihneď po skončení prác.

Náradie pre aplikáciu - štetec so smesou prírodných a syntetických štetín, valček velur/flock



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 1 hodine

Pretierateľný: po 2-4 hodinách

Natreté povrchy je potrebné chrániť pred vodou, parou, rozliatymi kvapalinami a mechanickým namáhaním (napr. oterom alebo leštením) po dobu najmenej 5 dní od aplikácie. Je prípustná ľahká pochôdznosť po 24 hodinách zasychania - pri zvýšenej opatrnosti. Úplné zataženie po 14 dňoch. Koberce by sa nemali na natretú podlahu klást skôr než po 14 dňoch.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H) ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: A/i, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 140 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 80g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii buď na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.johnstones.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky, iné ako uvedené v 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

CHRÁŇTE PRED MRAZOM.



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,3 g.cm³
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 45% obj.
- **Výdatnosť:** 18 m²/l v jednej vrstve v závislosti na povahe a porézności povrchu.

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 2,5; 5
- **Farebné odtiene:** Clear (Bezfarebný)
- **Konečný vzhľad:** Satin (saténový), Gloss (lesklý)
- **Doba spotreby:** 5 rokov



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepší výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.
Dátum poslednej revízie 7/2016