

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

# Quick Dry Polyurethane Floor Varnish

## Rychleschnoucí vodou ředitelný podlahový lak



ZVÝRAZŇUJE  
KRESBU  
DŘEVA



PROTISKLUZOVÝ  
ATEST



VYNIKAJÍCÍ  
TVRDOST

### VLASTNOSTI

- Zvýrazňuje přirozenou krásu a strukturu dřeva
- Odolný vůči poškrábání
- Vytváří tvrdý a trvanlivý povrch
- Protiskluzový atest



### POUŽITÍ

Rychleschnoucí vodou ředitelný podlahový lak speciálně vyvinutý pro všechny dřevěné podlahy v interiéru, včetně korkových. Nátěr je pevný, odolný vůči poškrábání, zvýrazňující přirozenou krásu a strukturu dřeva. V lesklém nebo saténovém provedení. Je vhodný i na předem natírané a ošetřené dřevěné povrchy.



### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů odstraňte, nátěry, které drží, zbruste jemným brusným papírem. Nepoužívejte brusnou vlnu.



### APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací i v průběhu důkladně rozmíchejte (nemíchat vzduchové bubliny). Aplikujte rovnoměrně ve dvou a více vrstvách kvalitním štětcem nebo válečkem ve směru vláken. Věnujte pozornost kresbám příčného řezu. Dbejte, aby se jednotlivé nátěry nepřekrývaly. Na nové, doposud nenatírané dřevěné povrchy aplikujte první vrstvu naředěnou s 10-20% vody, pak aplikujte dvě vrstvy neředěným lakem. Mezi jednotlivými vrstvami lehce přebruste. Nepoužívejte při teplotě nižší než 10°C. Tento lak není vhodný na železné kovy. Znečištěné nářadí omyjte teplou vodou a saponátem ihned po skončení prací.

**Nářadí pro aplikaci lazury** - štětec se směsí přírodních a syntetických štětín, váleček velur/flock



### DOBA SCHNUTÍ

**Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%**

Suchý na dotek: po 1 hodině

Přetíratelný: po 2 - 4 hodinách

Natřené povrchy je nutno chránit před vodou, párou, rozlitými kapalinami a mechanickým namáháním (např. oděrem nebo leštěním) po dobu alespoň 5 dnů od nanesení. Při zachování opatrnosti je přípustná lehká pochůznost po 24 hodinách zasychání. Plné zatížení po 7 dnech. Koberce by se neměly pokládat na natřenou podlahu dříve než za 14 dní. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



### BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

**P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

**Obsah VOC:** A/i, maximální prahová hodnota obsahu VOC je 140g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 80g/l ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na [www.johnstones.cz](http://www.johnstones.cz).

**Zbytky výrobku:** O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.



### SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchováva při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užité vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**

**NESMÍ ZMRZNOUIT.**



## TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,3 g.cm<sup>3</sup>
- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** 45% obj.
- **Vydatnost:** 18 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě v závislosti na povaze a poréz-  
nosti povrchu.

## INFORMACE O PRODUKTU

- **Balení (L):** 2,5; 5
- **Barevné odstíny:** Clear (Bezbarvý)
- **Konečný vzhled:** Satin (saténový), Gloss (lesklý)
- **Doba spotřeby:** 5 let



## OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.johnstones.cz](http://www.johnstones.cz).

Datum poslední revize 2/2016