



roztíraná omítka

SILIKÁT

Primalex SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (dříve ORO6) je pastovitá omítka na bázi pojiva draselného vodního skla, určená pro probarvení na pastelové a střední odstíny v tónovacích automatech Primalex. Omítka vytváří po aplikaci dekorativní strukturní, mechanicky odolný povrch s dlouhodobou životností, který je odolný proti mytí a drhnutí i proti povětrnostním vlivům, včetně kyselých dešťů. Je velice dobře propustná pro vodní páry a odolná mrazu.



SILIKÁTOVÝ OMÍTKOVÝ ZÁKLAD
SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ROZŠÍŘENÁ

Technické parametry:

Bílá i probarvená omítka je vhodná k povrchové úpravě hladkých povrchů fasád z minerálních omítkovin, lisovaných fasádních desek a panelů. Určena také pro dekorativní úpravy povrchů interiérů. Není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdmi vzlíná voda ze základů nebo jejichž omítky jsou prosolené

Vydatnost (m ² /l) - omítka se zrnitostí 1,5 mm	0,7
Vydatnost (m ² /kg) - omítka se zrnitostí 1,5 mm	0,38
Objemová hmotnost (kg/l)	1,85
Obsah těkavých látek (%)	max. 20
Přidržnost k betonu (MPa)	1,0
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	V ₁ < 0,14
Permeabilita vody v kapalně fázi W (kg·m ⁻² ·h ^{-0,5})	0,1 < W ₂ ≤ 0,5

Ředění Přípravené k okamžitému použití

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

VYSOCE
ODOLNÁ
PROTI VNĚJŠÍM
VLIVŮM

DOKONALE
PAROPROPUSTNÁ

Balení (hmotnost):

25 kg

Pouze na objednávku

Aplikace:



Obarvitelnost:



tónovací systém
Primalex

Barevné odstíny:
Vybírejte ze vzorníků
PPG COLOUR SYSTEM F
Fasádní barvy a omítky,
PPG COLOUR SYSTEM
FORIN a mnoha
dalších

Vzhled finálního povrchu:



roztíraná
zrnitost: 1,5 mm