



# rýhovaná omítka

## AKRYLÁT

Primalex AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA RÝHOVANÁ (dříve ORY1) je pastovitá vodouředitelná omítka na bázi organické disperze určená pro probarvování na pastelové a střední odstíny v tónovacích automatech Primalex. Vytváří dekorativní strukturní mechanicky odolný povrch s dlouhodobou životností. Je odolná proti mytí a drhnutí, nepříznivým vnějším povětrnostním vlivům (vč. kyselých dešťů), propustná pro vodní páry a mrazuvzdorná.



AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA ROZTÍRANÁ  
AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA RÝHOVANÁ

### Technické parametry:

Bílé i probarvené omítky jsou vhodné k povrchové úpravě hladkých povrchů fasád z minerálních omítkovin, lisovaných fasádních desek a panelů. S výhodou je lze použít také pro dekorativní úpravy povrchů luxusních interiérů. Nejsou vhodné na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdmi vzlíná voda ze základů, nebo jejichž omítky jsou prosolené

Vydatnost (m <sup>2</sup> /l) - omítka se zrnitostí 1,5 mm	0,95
Vydatnost (m <sup>2</sup> /kg) - omítka se zrnitostí 1,5 mm	0,51
Vydatnost (m <sup>2</sup> /l) - omítka se zrnitostí 2 mm	0,71
Vydatnost (m <sup>2</sup> /kg) - omítka se zrnitostí 2 mm	0,38
Objemová hmotnost dle zrnitosti (kg/l)	1,82 - 1,92
Obsah těkavých látek dle zrnitosti (%)	16 - 18
Přidržitost k betonu (MPa)	1,0
Propustnost pro vodní páru s <sub>d</sub> (m)	V <sub>1</sub> < 0,14
Permeabilita vody v kapalně fázi W (kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup> )	0,1 < W <sub>2</sub> ≤ 0,5

### Ředění

Připravené k okamžitému použití (v případě potřeby ředit max. 2% vody)

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

SNADNÁ  
APLIKACE  
A STRUKTUROVÁNÍ

PAROPROPUSTNÁ

### Balení (hmotnost):

25 kg

V r. 2015 probíhá doprodej balení 12l (22,5kg)

### Aplikace:



### Obarvitelnost:



tónovací systém  
Primalex

**Barevné odstíny:**  
Vybírejte ze vzorníků PPG COLOUR SYSTEM F Fasádní barvy a omítky, PPG COLOUR SYSTEM F ORIN a mnoha dalších

rýhovaná  
zrnitost 1,5 mm

rýhovaná  
zrnitost 2,0 mm