

## UNI

UNIVERZÁLNÍ BARVA NA KOV A DŘEVO

ATEST PRO STYK  
S POTRAVINAMIATEST NA DĚTSKÉ  
HRAČKY

VÝBORNÁ KRYVOST

## VLASTNOSTI

- Hladký saténový vzhled
- Nejlepší roztíratelnost ve své třídě
- Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
- Dlouhodobá životnost nátěru
- Rychleschnoucí a bez zápachu



## POUŽITÍ

Vodou ředitelná vrchní barva pro venkovní i vnitřní použití na dřevo a kov určená k novým i renovačním vrchním nátěrům zejména **pozinkovaného** nebo **ocelového plechu, hliníku, mědi, ale i betonu, omítek, neglazované keramiky, dřeva, dřevotřískových desek, cementovláknitých materiálů, cihel, lepenky, papíru, plastů (zejména ABS, tvrdého PVC), umakartu a dalších materiálů. Pro plasty neurčitého složení, recykláty, měkčené plasty a různé laminované povrchy je třeba přílnavost předem vyzkoušet. Není však vhodný na nátěry PE, PP a teflonu.** Balakryl UNI lze použít pro základní i vrchní nátěr a po zředění vodou i jako napouštědlo na porézní stavební materiály.

Barva je vhodná k nátěrům **těles ústředního topení, okenních rámu, dveří, zárubní, zábradlí, střešch, nábytku apod.**

Receptura je vhodná i na **nátěry hraček, dětského nábytku** a podkladů, které přicházejí do **kontaktu se suchými potravinami.**



## PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a mastnot. Staré nátěry se špatnou přílnavostí musí být odstraněny až na podklad a ten se pak upraví podle níže uvedených pokynů.

**Dřevo** – povrch dřeva musí být dokonale vybroušen brusným papírem č. 80 - 120, zbaven prachu a pryskyřice. Vlhkost dřeva smí být nejvýše 12 %. Pro venkovní, více namáhané nátěry použijte Balakryl Napouštědlo – fungicidní napouštědlo na dřevo podle návodu na etiketě.

**Vláknité desky** – odstraňte voskové (parafínové) vrstvy z povrchu, např. obroušením brusným papírem č. 220-240.

**Omítky, beton a minerální podklady** – důkladně odstraňte všechny vrstvy malířských barev, nepřílnavých a nevhodných nátěrů a mechanických nečistot. Z podkladu, který nebyl povrchově upravován, odstraňte hrubší zrnka písku a nerovnosti oškrábáním stěrkou a vybroušením pemzou nebo brusným papírem č. 60 - 80. Drobné nerovnosti povrchu (spáry, trhlinky apod.) vyspravte sádrou nebo vyrovnávací hmotou. Minerální podklady musí být dostatečně vyztužené.

**Savé podklady** – všechny savé podklady jako dřevo, vláknité a třískové desky, omítky, beton apod. musí být napuštěné zředěným Balakryl Uni satin v poměru 3:1 (3 díly barvy a 1 díl vody) nebo opatřené nátěrem Balakryl Základ na dřevo v 1-2 vrstvách. Tloušťka jedné vrstvy suchého základního nátěru je 30-50 µm.

**Kov** – povrch je nutné zbavit rzi, očistit od mastnoty a starých nepřilnavých nátěrů. Podklad natřete základní antikorozní barvou Balakryl Antikor v 1-2 vrstvách. Tloušťka jedné vrstvy suchého základního nátěru je 30-50 µm.

**Plasty** – povrch musí být očištěný a odmaštěný, obruste ho jemným brusným papírem č. 400.



## APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Na takto upravené povrchy můžete nanášet neředěný Balakryl UNI ve 2-3 vrstvách v intervalu 4-6 hodin. Tloušťka jedné vrstvy suchého nátěru je 30-40 µm.

Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10 °C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Aplikáční zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou.

**Nářadí pro aplikaci:** štětec se směsí přírodních a syntetických štětín, váleček mikrovlákno a flock, pneumatické a vysokotlaké stříkání.

**Pneumatické stříkání:** Ředění do 5% vody  
Tryska 1,8 - 2,2 mm  
Tlak vzduchu 0,3 - 0,4 MPa

**Vysokotlaké bezvzduchové stříkání:**  
Ředění 0 - 5% vody  
Tryska 314, 317  
Tlak vzduchu 100 - 120 bar



## DOBA SCHNUTÍ

**Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti 50 %**

Suchý na dotek: po 2 hodinách

Přetíratelný: po 4 - 6 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



## BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře. **P101** - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** - Uchovávejte mimo dosah dětí. **Bezpečnostní informace:** Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

**Obsah VOC: IIA/d.** Vnitřní/venkovní barvy na dřevo a kov pro vybavení a obklady budov. Limitní hodnoty EU: **130g/l** (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně **130 g/l** VOC.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na [www.balakryl.cz](http://www.balakryl.cz). **Zbytky výrobků: 0 08 01 12** Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11. **Obaly čisté: 0 15 01 06** Směsné obaly. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.



## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až + 35 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepřavujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně do data uvedeného na obalu.**

**Chraňte před mrazem!**



### TECHNICKÉ ÚDAJE - Hotové odstíny

**Kryvost:** 1 (výborná)  
**Hustota produktu:** 1,2 g.cm<sup>3</sup>  
**Obsah netěkavých látek – sušiny:** max. 40 % obj.  
**Obsah organických rozpouštědel:** max. 0,03 - 0,05 kg/kg produktu

### INFORMACE O PRODUKTU - Hotové odstíny

**Balení:** 0,7 kg; 2,5 kg  
**Barevné odstíny:** 1000 bílý; 0110 šedý  
 1999 černý; 0240 tmavě hnědý  
**Konečný vzhled:** saténový  
**Vydatnost:** 6 – 9 m<sup>2</sup>/kg v 1 vrstvě v závislosti na stavu podkladu a způsobu aplikace.  
**Doba spotřeby:** 3 roky

### TECHNICKÉ ÚDAJE - Báze L,D,Z

**Kryvost:** 1 (výborná)  
**Hustota produktu:** 1,19 g.cm<sup>3</sup>  
**Obsah netěkavých látek – sušiny:** max. 41 - 48 % obj.  
**Obsah organických rozpouštědel:** max. 0,04 - 0,06 kg/kg produktu

### INFORMACE O PRODUKTU - Báze L,D,Z

**Balení:** 1 l; 5 l  
**Tónování:** Balakryl báze je možné namíchat do 20 000 odstínů na přání zákazníka v tónovacích centrech včetně vzorkovnice RAL a NCS.  
**Konečný vzhled:** saténový  
**Vydatnost:** 8 – 10 m<sup>2</sup>/l v 1 vrstvě v závislosti na stavu podkladu a způsobu aplikace.  
**Doba spotřeby:** 3 roky



## OSTATNÍ INFORMACE


Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.balakryl.cz](http://www.balakryl.cz). Datum poslední revize 10/2019.

## PŘÍLOHY

### HOTOVÉ ODSTÍNY



1000 bílý



0110 šedý



1999 černý



0240 tmavě hnědý